

Articolo :

NILO

Scheda Tecnica

Caratteristiche del Filato

100% cotone makò
gasato e mercerizzato, irrestingibile



TITOLO

16

30

50

Titolo	NE	16/3	30/3	50/3
	NM	28/3	51/3	85/3
	DTex	358/3	197/3	118/3
Numero capi		3	3	3
Carico di rottura medi in Gr.		3050	1650	1400
Raccorciamento %		2	1.9	1.7
Torsione Tpm		440	600	575
Confezioni		2.500 Yds	5.000 Yds	10.000 Yds
Ago consigliato		120/130	100/110	80/90

I dati tecnici esposti sono indicativi e si riferiscono alla attuale produzione e sono soggetti alle normali tolleranze d'uso.

Articolo :

NILO

100% Cotone Makò
Gasato e Mercerizzato

Scheda Tecnica



Articolo adatto per il tinto in capo: utilizza una ottima fibra makò egiziana.
Bassissima restringibilità e ottima resistenza.



Designed for full dyeing 100% cotton: it is produced
with a very good Egyptian makò fiber. Very low shrinkage
and very high resistance.



Article indiqué pour la teinture en coton 100%: il est produit avec très bon
egyptienne fibre makò. Très bas rétrécissement et
très bon resistance.



Articolo ET.

Settori di utilizzo - Applications

Nilo Tit. 16

(I)

Impunture pantaloni, abbigliamento sportivo e jeans.

(GB)

Quiltings trousers, sportswear and jeans.

(F)

Piqures pantalons, vêtements sportif et jeans.

Nilo Tit. 30

(I)

Abbigliamento sportivo, materassi, tinto in capo di cotone.

(GB)

Sportswear, mattresses, cotton dyed garment.

(F)

Vetemens sportif, matelas, vêtement teint en coton.

Nilo Tit. 50

(I)

Tutte le cuciture, abbigliamento esterno uomo e donna, abbigliamento
protettivo da lavoro, casual, biancheria per la casa.

(GB)

All sewings for men and women garments, protective work garments
casual, household linen.

(F)

Toutes les coutures, vêtements pour hommes et femmes, vêtements de
sécurité de travaille, casual, linge de maison.